



FINITURA RUSTICA NATURAL CALK TIPO F - G COD: FIN.RUST

Finitura rustica Natural Calk ha un effetto estetico di un intonaco civile fratazzato o lamato, costituito da grassello di calce stagionato secondo normativa UNI EN 459-1 e inerti selezionati e coloranti minerali, senza cementi e additivi chimici.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La finitura rustica Natural Calk è di impiego ottimale per conferire alle facciate effetti rustici, si adatta perfettamente per lavori anche moderni. Per garantire l'aggancio al supporto si consiglia un pre consolidamento con Natural Calk Fissativo F.S.P.1, la malta rasante Natural Calk può essere applicata su:

Pareti grezze tirate a fine a nuovo;

Intonaco civile;

Per regolarizzare pareti vecchie;

Riempimento e stuccature, finiture su pareti a mattoni a faccia a vista, antiche;

Si applica sul sughero, calcio silicato, calcestruzzo cellulare, legno cemento, aspen-aerogel, cartongesso e magnesio calcio.

TIPO F: inerti fini TIPO G: inerti grossi

CARATTERISTICHE

La finitura rustica Natural calk si differenzia perchè:

E' pronta all'uso;

Si ancora perfettamente;

Resiste all'aggressione alcalina;

Resiste all'aggressione batterica di muffe e muschi;

Offre un'efficace resistenza all'abrasione;

Non è infiammabile;

Peso specifico umida 1,6 kg/lt;

Permeabilità al vapore $\mu 4$;

PH 12.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

La finitura rustica Natural Calk si applica con spatola frattone d'acciaio; quando ha inizio la presa va rifinito con frattone di spugna;

Per altre applicazioni basta finire con frattazzo d'acciaio;

Proteggere l'applicazione dalla pioggia per circa 48 ore;

Non applicare a temperatura dell'aria inferiore a 5°C. o superiore ai 25°C. e su murature surriscaldate dal sole, nei periodi caldi e ventilati è necessario inumidire i muri;

Prima dell'uso agitare meccanicamente fino a rendere l'impasto omogeneo.

RESA

La resa della finitura rustica Natural Calk è mediamente di 2 kg/mq. a una mano, su intonaco civile.

Le rasature per cappotto mediamente il consumo è di 1,2 kg/mq. per mano.

Nei muri per recupero storico varia in base alla tipologia del muro. Fornita in fustini da kg.25

VOCI DI CAPITOLATO

Natural Calk finitura rustica per intonaci vecchi e rappezzati, facciate in pietra e mattoni a faccia a vista. Composta da grassello di calce stagionato naturalmente ottenuto dalla cottura di calcare con fiamma dolce (legna) inerti selezionati e pigmenti minerali, garantita esente da cemento e additivi chimici.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino alla consegna, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o dell'applicatore. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di modificarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per applicazioni errate e l'utilizzo di materiali diversi da quelli consigliati.



ARTE e MESTIERI snc
Via Missionari C. n.15
33072 Casarsa D.Delizia
Pordenone - Italia
cell: 347.7137815
albiz.ermacora@libero.it

