



BIO PRIMER 12

BIO.PRIM12-1

BIO.PRIM12-5

BIO.PRIM12-25



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Bio primer 12 è ideale per intonaci rustici, civili, intonaci sfarinati, superfici murali vecchie, supporti porosi e assorbenti. Il prodotto possiede ottime caratteristiche di penetrazione, consolidamento e traspirazione del supporto. Conferisce compattezza all'intonaco facilitando l'ancoraggio di prodotti a base calce, stucchi antichi, rasature, pitture a spessore, decorazioni a velature. Non ha odore, non è infiammabile, non nuoce all'uomo e all'ambiente.

CARATTERISTICHE

Composizione: fluorurato in dispersione acquosa;
Peso specifico: 1kg/lt;
PH: 6;
Temperatura di stoccaggio: +2°C.- +35°C. teme il gelo;
Reazione al fuoco: materiale incombustibile;
Tossicità. No VOC;
Colore: trasparente paglierino.

CAMPI D'IMPIEGO

Pareti interne esterne, particolarmente indicato come fondo per rasature, stucchi antichi, intonaci decorativi.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco. In caso di intonaci nuovi il supporto deve essere ben asciutto e stagionato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PRIMER 12 è pronto all'uso.
Va applicato in una sola mano a pennello o rullo.
Tempo di essiccazione 1-2 ore, per essiccazione totale 10-12 ore a temperatura di 20°C. con umidità 70%

FINITURE

Intonachini, marmorini rasature e pitture.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto è esente da metalli secondo normativa CAM edilizia. Soluzione in dispersione acquosa. Prodotto, no VOC. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione dei prodotti in soluzione acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, vanno raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

CONFEZIONI

1-5-20 litri.

VOCI DI CAPITOLATO

Pulire accuratamente la superficie da polvere asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una mano di PRIMER 12, così da ottenere una superficie perfettamente isolata e pronta per l'applicazione dei prodotti di finitura. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione con un costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera.

La Società Arte e Mestieri snc garantisce il prodotto alla consegna in stabilimento e che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra la ditta non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

