



RASANTE

# BIORASANTE RAS.BIO

è costituito da grassello di calce

## BIOASANTE NATURAL CALK

stagionato secondo normativa UNI EN 459-1, e inerti fini selezionati, senza cementi e additivi chimici.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È di impiego ottimale per conferire alle facciate un supporto ideale per le successive finiture a calce.  
Per garantire l'aggancio al supporto si consiglia un pre consolidamento con Natural Calk Fissativo Fissativo Antibatterico, il Biorasante Natural Calk può essere applicata su:  
Pareti grezze tirate a fine a nuovo;  
Intonaco civile;  
Per regolarizzare pareti vecchie;  
Riempimento e stuccature, finiture su pareti;  
Incollaggio e rasature nei sistemi a cappotto, sughero, calcio silicato, calcestruzzo cellulare, legno cemento, aspen-aereogel.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Biorasante Natural Calk si applica con spatola d'acciaio; quando ha inizio la presa va rifinito con frattone di spugna o lamato per avere un aspetto finito per tinteggio;  
Per successive finiture a marmorino o altre applicazione basta finire con frattazzo d'acciaio;  
Proteggere l'applicazione dalla pioggia per circa 48 ore;  
Non applicare a temperatura dell'aria inferiore a 5°C. o superiore ai 25°C. e su murature surriscaldate dal sole, nei periodi caldi e ventilati è necessario inumidire i muri;  
Prima dell'uso agitare meccanicamente fino a rendere l'impasto omogeneo.

## RESA

La resa del Biorasante Natural Calk è mediamente di 1,5 kg/mq. a una mano, su intonaco civile.  
Le rasature per cappotto mediamente il consumo è di 1,2 kg/mq. per mano.  
Nei muri per recupero storico varia in base alla tipologia del muro. Fornito in fustino da kg.25

## CARATTERISTICHE

Si differenzia perchè:  
E' pronta all'uso;  
Si ancora perfettamente, (carico al distacco 15 kgf/cmq)  
Resiste all'aggressione alcalina;  
Resiste all'aggressione batterica di muffe e muschi;  
Offre un'efficace resistenza all'abrasione;  
Resistente alla nebbia salina (norma ASTM-B117 a 550 ore)  
Non è infiammabile;  
Peso specifico umida 1,4 kg/lt;  
Permeabilità al vapore  $\mu.65$ ; Sd.0,04m  
PH 12.

## VOCE CAPITOLATO

Per intonaci vecchi e rappezzati, facciate. Composta da grassello di calce stagionato naturalmente ottenuto dalla cottura di calcare con fiamma dolce (legna) secondo normativa UNI EN 459-1, inerti selezionati, garantita esente da cemento e additivi chimici come previsto della normativa CEE 89/106/CEE

## BIORASANTE PER CAPPOTTO

Composta da grassello di calce stagionato naturalmente ottenuto dalla cottura di calcare con fiamma dolce (legna) secondo normativa UNI EN 459-1, inerti selezionati, garantita esente da cemento e additivi chimici come previsto dalla normativa CEE 89/106/CEE.  
Applicare la prima mano di rasante dopo aver pulito il supporto da polveri o segatura dovuta al taglio, affogare la rete porta intonaco, attendere 24 ore per applicare la seconda mano per preparazione alla finitura finale.  
Prezzo al mq/€.....escluso ponteggi.  
L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino alla consegna, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o dell'applicatore. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto fino alla consegna, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o dell'applicatore. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di modificarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per l'errato uso e l'applicazioni di materiali diversi da quelli consigliati.

